

Produit	Contreplaqué bakérisé ECOPLEX		ÂME	Peuplier		
Film	Film marron		Grammage	185g/m ²		
Dimensions	2440*1220*15mm/18mm/20mm		Colle	WBP colle Melamine		
N°	Propriété	Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité	%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur	mm	/	≤ ± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max 1.5	pass
		Taux moyen d'endommagement du bois	%	/	Min 0.8	pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	62,5	pass
		Transverse			50,5	
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		6890	pass
		Transverse			5528	
6	Densité	kg/cbm	EN 323	560		pass
7	Nombre d'utilisation	Réutilisable 6 à 8 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

L'âme de ce contreplaqué bakérisé est en peuplier : c'est l'entrée de gamme que l'on réserve à la confection de panneaux de coffrage. Le panneau est recouvert d'un film phénolique qui est collé et pressé à chaud sur celui-ci afin de lui apporter l'étanchéité et la protection.

