


Produit	Contreplaqué bakérisé <b>FORMPLEX</b>		ÂME	Peuplier + Eucalyptus		
Film	Film marron		Grammage	185g/m <sup>2</sup>		
Dimensions	2440*1220*18mm		Colle	WBP colle Melamine		
N°	Propriété	Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité	%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur	mm	/	≤ ± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max 1.46	pass
		Taux moyen d'endom- agement du bois	%	/	Min 0.85	pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	71	pass
		Traverse			59	
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		7350	pass
		Traverse			6000	
6	Densité	kg/cbm	EN 323	575		pass
7	Nombre d'utilisation	Réutilisable 10 à 12 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

- Noyau : 6 plis Peuplier + 5 plis Eucalyptus
- Dimensions : 2440\*1220\*18mm
- Réutilisable : 10 à 12 fois
- Grade AAA+


 (+225) 07 88 09 09 28 / 27 21 72 91 85

 Abidjan, Marcory zone 4

 contact@cgem-ci.com

 cgem.ci

 cgem-ci.com

 cgem