

Produit		Contreplaqué bakélinisé ECOPLEX		ÂME		Peuplier	
Film		Film marron		Grammage		185g/m²	
Dimensions		2440*1220*15mm/18mm/20mm		Colle		WBP colle Melamine	
N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.5	pass
					Min	0.8	pass
		Taux moyen d'endom agement du bois	%	/	80		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	62,5		pass
		Tranverse			50,5		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		6890		pass
		Tranverse			5528		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	560		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 6 à 8 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

- Noyau : **Peuplier**
- Dimensions: **2440*1220*15mm/18m/20mm**
- Réutilisable : **6 à 8 fois**

